



ROHOL FURNIERQUALITÄTEN

geschoben oder gestürzt	IA	- Serie – Bildabwicklung mindestens 4 Platten stammweise fortlaufendes Furnierbild - Streifer bis Blume - reine Streifersortierung, unauffälliger Paketwechsel	Front-Qualität Bildabwicklung
	I	- Blume oder Streifer - Ausgesuchte Furniere, Streifer, angeschnittene oder ganze Blume	Front-Qualität
	A-B	Standard-Qualität: I und II gemischt	Korpus-Qualität
	II	Punktäste, leichte Farbvarianzen, Paketwechsel, vereinzelt Gallen und Einwüchse in beschränktem Ausmaß gestattet	Front-Innenseiten-Qualität
	III	Farbvarianzen, Äste, Paketwechsel, Einläufe gestattet, geschlossene Furniere (ausgenommen Astfurniere), Spiegel gestattet, Furnierzusammensetzung nach Werkswahl	Korpus-Innenseiten-Qualität
geplankt	NA	Ausgesuchte Qualität I - geplankt gefügt, Brettcharakter; aus 4-6 Furnierbunde gemischt	Front-Qualität
	N	Qualität A-B - geplankt gefügt, Brettcharakter; aus 4-6 Furnierbunde gemischt	Korpus-Qualität
	N2	Qualität II - geplankt gefügt, Brettcharakter; aus 4-6 Furnierbunde gemischt	Front-Innenseiten-Qualität
	Crack	Ausgeprägte Risse und Äste; geplankt gefügt, Brettcharakter	Front Qualität Korpus Qualität
	NPur	mit allen natürlichen Holzmerkmalen der jeweiligen Holzart wie z.b.; natürliches Farbspiel, Risse, Äste, offene Stellen, Spiegel - geplankt gefügt Brettcharakter	Front Qualität Korpus Qualität
	NR	wie Qualität III, Brettcharakter	Korpus-Innenseiten-Qualität
	GZ	Gegenzugfurniere ohne Ansprüche an Qualität; offene Stellen gestattet; Holzart nach Werkswahl	Gegenzug
	Papier	Gegenzugpapier (Farbe nach Werkswahl, Faltenbildung möglich)	Gegenzug

BEISPIELE - ERKLÄRUNG			
Bezeichnung in der Preisliste	Erklärung	Vorderseite (VS)	Rückseite (RS)
A-B/III oder N/NR	A-B/III	A-B	III
	N/NR	N	NR
I/II oder NA/N2	I/II	I	II
	NA/N2	NA	N2



Unsere Furnierdecken sind Fugenverleimt ohne Klebefaden.

Standardfugenleim: PVAc-Leim (auf Kundenwunsch und gegen Aufpreis auch mit Harnstoff-Leim möglich).

	GEPLANKT	■ Furnierbild: ähnliches Furnierbild über mehrere Platten ■ bevorzugte Fügeart bei Stark-Furnieren (ab 1,5 mm) ■ weitere Bezeichnungen: Brettcharakter Naturcharakter
	GESCHOBEN	■ Furnierbild: schlicht bis lebhaft ■ weitere Bezeichnungen: gelegt gereiht
	GESTÜRZT	■ Furnierbild: schlicht bis lebhaft symmetrisches Bild ■ weitere Bezeichnungen: gespiegelt
	GEDREHT	■ Furnierbild: lebhaftes Erscheinungsbild